

Ušlechtilá ocel - světlá sprej



dodává povrchům vzhled leštěné nerezové oceli, např. V2A, V4A

WEICON Ušlechtilá ocel sprej „světlá“ je úprava odolávající chemikáliím, korozi a klimatu na bázi akrylové pryskyřice a nekorodujících pigmentů z nerezové oceli. Krátkodobě odolává teplotám až +300°C (+572°F) a nabízí vzhled ošetřené nerez oceli.

Ušlechtilou ocel sprej „světlou“ lze použít všude tam, kde je požadována odolná a efektní ochranná vrstva. Slitina se mimo jiné z chromu, niklu a manganu.

WEICON Ušlechtilou ocel "světlou" lze používat k opravám poškozených prvků z nerezové oceli, na nástavby nákladních vozidel, na síla a potrubí, pro dekorální účely, pro optické zhodnocení skla, dřeva, kamene, keramiky a většiny plastů.

Technické údaje

Barva	nerezová ocel - metalíza, světlá
Oblast použití	interiér a exteriér
Pojivo	alkydová pryskyřice
Pigment	pigmenty z nerezové oceli a hliníku
Čistota pigmentu	VA slitina ca. 98,5% Al
Podíl kovů v suché vrstvě	35 %
Specifická hmotnost	0,9 - 1,0 g/cm ³
Doporučený základní nátěr	Zinkový sprej
Zpracovací teplota	+5 až +35, optimálně +18 až +35 °C
Spotřeba při 1,5 křížovém nátěru	120 ml/m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 křížovém překrytí	15 -25 μm
Zaschlé vůči prachu po	10 min.

Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Vytvrzení po	10 h
Přetíratelný po	8 h
Otěruvzdorný ano/ne	odolný vůči otěru
Mřížková zkouška DIN 53151/ISO 2409	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška solnou mlhou DIN EN ISO 9227	>140 h
Zkouška ohybem DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní nátěr	není nutné
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +300 °C

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Zpracování

Před použitím protřepejte nádobu dokud nebude jasně slyšet kulička. Rozprašujte rovnoměrně a příčně při pokojové teplotě (přibližně +20 °C) a přibližně 25 cm od povrchu. Zaschlé cca po 15-ti minutách, konečné vytvrzení po cca 10-12 hodinách.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

11104400-66 Ušlechtilá ocel - světlá sprej 400 ml

Průslušenství:

11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11207400-66 Povrchový čistič, 400 ml