

ELASKON 30

TECHNICKÝ LIST

POPIS **Elaskon 30** je prostředek k domazávání a konzervaci ocelových lan.
PRODUKTU

TYPICKÉ
APLIKACE A
VÝHODY

je používán k ochraně při údržbě nejrůznějších ocelových lan. Oblasti použití jsou např. lana používaná v průmyslu, ale také lana u velkých strojů v lomech při povrchovém dobývání nebo u bagrů.

Je dodáván v tekuté formě a může být nanášen stříkáním, natíráním, válečkem při normální teplotě na vyčištěný povrch lana. Po odpaření rozpouštědla, podle klimatických podmínek během 2-8 hodin, se vytvoří mazací film. Optimální teplota zpracování je kolem 20°C.

Obsahuje rozpouštědlo, čímž je zajištěna vynikající schopnost tečení. ELASKON 30 má jako základ pevný ELASKON 20. Vytvořený film odpovídá v konečném efektu kvalitativně ELASKONU 20.

FYZIKÁLNÍ
VLASTNOSTI

<i>Vlastnosti</i>	
Bod skápnutí pevné hmoty (Elaskon 20)	přes 80 °C
Bod lámavosti pevné hmoty (Elaskon 20))	pod - 40°C
Bod vzplanutí	přes 23°C
Viskozita při 50°C	11-15 mm ² /s
Antikorozní test (Kesternich)	žádná koroze

BEZPEČNOSTNÍ Pokyny týkající se manipulace, skladování a první pomoci v případě nehody jsou uvedeny na
POKYNY bezpečnostním listu, který předložíme na požádání. Likvidace musí odpovídat platné právní normě o likvidaci použitých olejů. Jsme Vám k dispozici, abychom Vám poradili a pomohli.
Doba skladování nového výrobku: 3 roky v uzavřeném a chráněném obalu

Dodávané množství: 500ml sprej, 8kg hobok, 25kg hobok, 185kg sud..