

# Měděná pasta



## ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané součásti při vysokých teplotách

WEICON Měděná pasta je ochranný, mazací a separační prostředek, odolný proti vysokým teplotám a korozi, silně přilnavý, bez niklu, síry a olova.

Měděná pasta se používá jako montážní mazivo pro šroubové spoje a kluzné plochy všech druhů. Na nasazovacích nástrojích, na kluzných pouzdech, šroubech nebo bajonetových závitech vytváří účinnou mazací a separující vrstvu, která chrání funkční plochy před korozi.

Může přispívat k omezení vibrační brzdových špalků a tyčí, brzdových vaček a čepů, svorek na pólech akumulátorů automobilů i na ostatních elektrických prvcích, šroubů kol nebo kluzných pouzder elektrických, vzduchových a hydraulických kladiv.

### Technické údaje

Základní olej	minerální olej
Barva	měď
Třída konzistence (DIN 51818)	NLGI-třída 1
Zahušťovadlo	Alu-komplex mýdlo
Hustota	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Pevné mazivo	měď/grafit
Koeficient tření (dle DIN 940)	0,11 - 0,13
Koeficient tření celkem	0,12 μ
Koeficient tření, závit	0,11 μ
Koeficient tření, spodní strana hlavy	0,13 μ

### Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušenostech. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

VKA-TEST (DIN 51350) svaření	3.200 N
Kinematická viskozita základního oleje (+40°C DIN 51562)	180 mm <sup>2</sup> /s
Bod skápnutí (IP 396)	+180 °C
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Teplotní odolnost	-20 až 1.100 °C

### Předpříprava povrchu

V závislosti na stupni znečištění nejprve vyčistíte a odmastíte povrchy pomocí WEICON Čistič S. Závity by měly být čistěny kartáčkem a WEICON Čističem S.

### Zpracování

Aplikujte dostatečné množství Měděné pasty štětcem, hadříkem nebo plastovou houbičkou. Na závitech je důležité, aby se měděná pasta aplikovala dolů na kořenový závit, aby se zajistil dobrý těsnicí účinek. Měděná pasta se nesmí mísit s tuky nebo oleji, aby nedošlo ke změnám vlastností materiálu.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

### Dostupné velikosti:

26200003	Měděná pasta 30 g
26200012	Měděná pasta 120 g
26200040	Měděná pasta 400 g
26200045	Měděná pasta 450 g
26200050	Měděná pasta 500 g
26200085	Měděná pasta 85 g
26200100	Měděná pasta 1,0 kg
26200200	Měděná pasta 200 ml
26200910	Měděná pasta 10,0 kg

### Příslušenství:

11202500-66	Čistič S, 500 ml
11850200-66	Pěna na ochranu rukou, 200 ml
10953001	Aplikační špachtle, malá
10953003	Aplikační špachtle, velká

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es